



# SOLUDAL XL, INDUSTRY, ULTRA et INVISIBLE



Dalle de revêtement de sol homogène en PVC, à usage industriel intense, de classe 23/34/43.

Pose libre (consulter notre service technique).

Spécification Technique	Norme	SoluDal XL	SoluDal INDUSTRY	SoluDal ULTRA	SoluDal INVISIBLE
Dimensions d'une dalle avec queue d'aronde		653 x 653 mm	510,5 x 510,5 mm	510,5 x 510,5 mm	468 x 468 mm
Dimensions réelles du recouvrement		639 x 639 mm	496,5 x 496,5 mm	496,5 x 496,5 mm	453 x 453 mm
Épaisseur d'une dalle		4 mm	7 mm	10 mm	6,7 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	4 mm	7 mm	10 mm	6,7 mm
Domaine d'utilisation, intensité d'utilisation	EN ISO 10581 et 10582	23 – 34 – 43			
Type		dalles homogènes			
Poids (± 10 %) d'une dalle		2,3 kg		3,1 kg	1,8 kg
Traitement de la surface praticable		PVC			
Finition de surface		Snake Skin	Skin Diamond Coin		Snake Skin
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,4 %			
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	bonne			
Réaction au feu	EN 13501-1+A1	Bfl - s1			
Résistance aux bactéries	EN ISO 846	conforme			
Dureté	EN ISO 868	92±3 Shore A			
Déformation après charge statique	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm			
Impact d'une chaise à roulettes	EN ISO 425	Bonne			
Caractère antidérapant	DIN 51130:2014-02	R10			
Rectitude, rectangularité, longueur	EN ISO 24342	≤ ±0,20 % de la longueur nominale			
Stabilité de la couleur à la lumière artificielle	EN 20105-A02	>5 (aucun dommage)			
Quantité dans 1 m <sup>2</sup>		2,5 dalles	4 dalles		5 dalles
Résistance à la pression	EN ISO 604-1	520 kg/cm <sup>2</sup>			
Propriétés électrostatiques	EN 1815	< 2 000 V			